

VIMASSA



CHAPISCO COLANTE

FICHA TÉCNICA



Faça seu contato
(75) 3015.1025



Áreas Internas e Externas.
Pisos, Paredes e Fachadas.



comercial@vimassa.ind.br



www.vimassa.ind.br



Descrição

A ARGAMASSA CHAPISCO PROJETADO PARA ALVENARIA VIMASSA é uma argamassa industrializada de altíssima qualidade, fabricada com matérias-primas selecionadas, indicada como ponte de aderência (chapisco) entre a alvenaria e a argamassa de revestimento, utilizando equipamento de projeção, tanto em áreas internas quanto externas, proporcionando alta produtividade e qualidade de serviço para obras.



Indicações

A Argamassa Chapisco Projetado para Alvenaria Vimassa é indicada como ponte de aderência (chapisco) entre a alvenaria e a argamassa de revestimento, utilizando equipamento de projeção em áreas internas e externas. Aplicável a qualquer tipo de equipamento de projeção. Não deve ser aplicada manualmente e não deve ser utilizada para outros serviços. Não aplicar sobre base de concreto.



Especificação

Atende às especificações da Norma Técnica Brasileira NBR 13281 – Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisitos.



Preparo

1. Preparo da Superfície:

A base onde será aplicada a Argamassa Chapisco Projetado para Alvenaria Vimassa deve estar estruturalmente íntegra, plana, seca, fria ao tato, limpa e livre de sujeiras, isenta de poeiras, substâncias oleosas, tintas, restos de argamassa, eflorescência ou outras condições que possam prejudicar a aderência da argamassa. Em condições ambientais extremas (temperatura ambiente superior a 30°C e umidade relativa do ar inferior a 40 %) e aplicação sobre substratos que apresentem alta porosidade é necessário umedecer previamente a base. Aguardar a secagem da base para posterior aplicação do chapisco.

2. Preparo do Produto:

Adicionar aproximadamente 4,8 litros de água, para cada saco de 40 kg. A dosagem da água poderá variar em + 5%, ou seja, a quantidade de água a ser utilizada é de 4,6 a 5,0 litros. Misturar bem, até que se obtenha perfeita homogeneização. Recomenda-se a utilização de misturador mecânico de eixo horizontal para equipamentos de projeção sistema aberto.

3. Aditivação da mistura:

O tempo de mistura é aproximadamente de 2 minutos, podendo variar em função do método ou equipamento de mistura.

4. Tempo para utilização:

Após preparo, utilizar o produto em até 1h30. É proibida a adição de água ou qualquer outro produto após esse tempo.



Dados técnicos

Composição	Cimento Portland, agregados minerais classificados e aditivos selecionados e aditivos químicos não tóxicos.
Resistência de aderência à tração	≥ 0,30 MPa (na interface chapisco/base)
Cor	Cinza
Rendimento	5 a 8 kg/m ² , podendo variar em função da aplicação (espessura acabada). Não está considerado neste valor o índice de perdas durante a aplicação do produto.
Temperatura de trabalho para aplicação	Do ambiente: 5° a 35°C. Da base: 5° a 27°C.



IMPORTANTE

Cura:

É recomendável a aspersão de água sobre o chapisco após duas horas da execução do serviço, por período mínimo de 24 horas após sua aplicação.

Prazo para Liberação do Revestimento:

A aplicação da argamassa de revestimento deve ser realizada no mínimo após 72 horas da aplicação do Chapisco. Recomendamos utilizar Argamassa de Revestimento Projetado VIMASSA ou Argamassa de Assentamento e Revestimento VIMASSA.



Validade

180 dias a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitada às condições de armazenamento e com o produto em sua embalagem original e lacrada, se respeitadas as condições de estocagem.



Embalagem

Disponível em saco de papel de 20 kg.



Condições de estocagem

Em pilhas de no máximo 1,5 m de altura, sobre estrado elevado do solo a no mínimo 30 cm das paredes, em local protegido, seco e arejado em sua embalagem original e lacrada.



ATENÇÃO

Utilize equipamentos de proteção, como óculos e luvas de borracha.

Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.

Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

INDÚSTRIA:

PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA

CNPJ: 05.032.850/0004-38 | IE: 130.959.373

Endereço: Av. Banco do Nordeste, 9877

CIS - Centro Industrial de Subaé

Feira de Santana - BA

CEP: 44.010-665 | Fone: (75) 3015.1025

E-mail: contato@prefaz.com.br